

Ampacoll® Komprimax M

Ruban multifonctions précomprimé



- > Groupe de sollicitation 1 (MF 1)
- > Hermétique selon DIN 18542 BGR
- > Chaque rouleau est scellé sous plastique et étiqueté
- > Épaisseur de ruban homogène sur l'ensemble du rouleau
- > Un ruban de fermeture réutilisable évite le gonflement du rouleau lors du stockage

Caractéristiques techniques

Groupe de sollicitation	MF 1
Durée de conservation	12 mois
Perméabilité des joints	$a \leq 0,1 \text{ [m}^3/(\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^{0,91})]$
Masse volumique	env. 85 kg/m ³
Étanchéité à la pluie battante	$\geq 1050 \text{ Pa}$
Résistance à la température	-20 °C à +80 °C
Température d'application	dès -5 °C
Réaction au feu	B1 (selon DIN 4102)

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty




ISO 9001
Swiss Research


Domaine d'application: raccord étanche le long des portes et des fenêtres dans la construction maçonnée, bois et métallique.


Conditionnement


Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux	Largeur des joints	Quantité par carton
7640115538055	Ampacoll® Komprimax M 60/6-15	53 mm × 8 m	6-15 mm	12 rouleaux = 96 m
7640115538086	Ampacoll® Komprimax M 60/10-20*	53 mm × 6 m	10-20 mm	12 rouleaux = 72 m
7640115538116	Ampacoll® Komprimax M 70/6-15	63 mm × 8 m	6-15 mm	10 rouleaux = 80 m
7640115538147	Ampacoll® Komprimax M 70/10-20	63 mm × 6 m	10-20 mm	10 rouleaux = 60 m
7640115538178	Ampacoll® Komprimax M 70/15-30*	63 mm × 4 m	15-30 mm	10 rouleaux = 40 m
7640115538208	Ampacoll® Komprimax M 80/6-15	73 mm × 8 m	6-15 mm	8 rouleaux = 64 m
7640115538239	Ampacoll® Komprimax M 80/10-20	73 mm × 6 m	10-20 mm	8 rouleaux = 48 m
7640115538291	Ampacoll® Komprimax M 90/6-15	83 mm × 8 m	6-15 mm	8 rouleaux = 64 m
7640115538321	Ampacoll® Komprimax M 90/10-20	83 mm × 6 m	10-20 mm	8 rouleaux = 48 m
7640115538383	Ampacoll® Komprimax M 100/10-20*	93 mm × 6 m	10-20 mm	6 rouleaux = 36 m

*Lieferfrist auf Anfrage



 Merci de respecter les instructions de pose de nos produits pour fenêtres.

 Merci de tenir compte des conseils d'utilisation ainsi que des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.

 Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur www.ampack.biz

Distribution assurée par des revendeurs spécialisés

Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack Autriche: 05523 53433
Ampack Allemagne: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italie: 0471 053 475

Les présentes indications peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations mises à jour sont disponibles sur www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 10.2022

8005EU/DX.YY(VS)1022

www.ampack.biz

